



Os eletrodos Ø2,5mm e Ø3,25mm, todos **E-6013** (ESAB, Gerdau ou outro de qualidade equivalente) devem ser ressecados a **80±10°C** por **~1,5h** e conservados em estufa à **60±10°C**.

